

Materiálový (technický) list tkaniny

Název tkaniny

ESTER 315

Materiálové složení: 60% Bavlina 40% Polyester

Vazba: Kepr 3/1

Hmotnost tkaniny: EN 12127 315 g/m2 +/- 3 %

Šíře tkaniny : EN 1773 150 cm +/- 3 %

Dostava : EN 1049-2 nití / cm
osnova 32
útek 18

Jemnost příze Tex : TEX
osnova 60
útek 60

Rozměrová změna: ISO 6330/1A (60°C)-D %
osnova 4
útek 3

Minimální pevnost: ISO 13934-1 N
osnova 1800
útek 790

Stálobarevnost

světlo (Xenotest)	3-3
otěr za sucha	3-4
otěr za vlhka	4
v praní při 60° C	4/4-4/3-4
ve vodě	4-4
chemické čištění	3-3
žehlení za vlhka	4-4

Doporučené symboly pro údržbu tkaniny

Barvená



Prohlášení o shodě a zdravotní nezávadnosti

Materiál byl vyroben ve standardu ÖKOTEX 100, třída II. oděvy přicházející přímo do styku s pokožkou (halenky, košile, spodní prádlo) a neobsahuje AZO barviva, nikl a těžké kovy

MIRTEX Blossom fashion s.r.o.
Wenzigova 1858/13, 120 00 Praha 2
WWW.MIRTEX.CZ
IČO: 04965116
Bohacharova

ZAKLADNÍ BARVY

01 kralovská modrá IMPERIAL BLUE
02 tm.modrá DARK BLUE
05 stěln modrá ROYAL BLUE

11 tm.zelená BOTTLE GREEN
26 černá BLACK
28 tmavěšedá GREY

31 oranžová ORANGE
32 červená RED